




Collection: PrĂŞt-Ă -porter
Gamme: Gold
CouleurOr
Type de gaufrage: Toiles
GRAIN: seta
Grain: 193

GRAMMAGE	FORMATVERSE DE MACI	VERSO MINIMUM DE COMMAN	CONDITIONNEMENT
120gsm	Foglio 70cmx100cm 100	Bianco	125Fogli Foglio

Fiche technique

Techniques d'impression

Imprimabilité Offset: optimale
Imprimabilité Sérigraphique: optimale
Imprimabilité à chaud: optimale
Imprimabilité à sec: optimale
Imprimabilité digitale: optimale
Oxydabilité d'impression: 0

Notes pour l'impression et l'encre

Pour un meilleur rendement d'impression offset, il est conseillé d'éviter les hautes piles et de bien laisser sécher avant de procéder avec les phases suivantes du travail. Il est conseillé l'utilisation d'encres oxydatives ou quick-set de haute qualité. Si la machine offset est équipée d'un dessiccateur IR il est conseillé de l'utiliser.

CERTIFICATIONS

GRAMMAGE



120gsm

ECF

—



—

—



—

—

LÃ©gende

● prÃ©sent

◐ Partiel

— Absent