



Collection: PrĂŞt-Ă -porter
Gamme: Color
CouleurNoir
Type de gaufrage: BouchardĂ©s
GRAIN: Marocchino
Grain: 101

GRAMMAGE	FORMATVERSE DE MACI	VERSO MINIMUM DE COMMAN	CONDITIONNEMENT
110gsm	Foglio 70cmx100cm 100	Naturale	125Fogli Foglio

Fiche technique

Techniques d'impression

Imprimabilit  Offset: bonne
Imprimabilit  S rigraphique: bonne
Imprimabilit    chaud: optimale
Imprimabilit    sec: optimale
Vernissage: optimale
Vernissage UV: optimale
Oxydabilit  d'impression: 1

R sistance   l'abrasion

R sistance   l'abrasion: media
R sistance   l'humidit : moyenne/haute

Notes pour l'impression et l'encre

Pour un meilleur rendement d'impression offset, il est conseill  d viter les hautes piles et de bien laisser s cher avant de proc der avec les phases suivantes du travail. Il est conseill  l'utilisation d'encre oxydatives ou quick-set de haute qualit . Si la machine offset est  quip e d'un dessiccateur IR il est conseill  de l'utiliser.

OXYDABILIT  D'IMPRESSION

Le marquage   chaud en or, argent ou m taux sur des papiers noirs peut g n rer, en cas de conditions climatiques particuli res chaud-humides ou de l'utilisation de films pas appropri s, des ph nom nes d'oxydation ou Dans ce cas il est sugg r  l'utilisation de mat riel NO-OX (anti-oxydante) disponible sur demande.

CERTIFICATIONS

GRAMMAGE



110gsm

NOT BLEACHED



LÃ©gende

● prÃ©sent

◐ Partiel

— Absent