




Collection: PrĂŞt-Ă -porter
Gamme: Coppers
CouleurCuivre
Type de gaufrage: GĂ©omĂ©triques
GRAIN: Trapunto esagonale
Grain: 168

GRAMMAGE	FORMATVERSE DE MACI	VERSO MINIMUM DE COMMAN	CONDITIONNEMENT
120gsm	Foglio 70cmx100cm 100	Bianco	125Fogli Foglio

Fiche technique

Techniques d'impression

Imprimabilit  Offset: optimale
Imprimabilit  S rigraphique: optimale
Imprimabilit    chaud: optimale
Imprimabilit    sec: optimale
Vernissage: optimale
Vernissage UV: optimale
Oxydabilit  d'impression: 0

R sistance   l'abrasion

R sistance   l'abrasion: media
R sistance   l'humidit : moyenne

Notes pour l'impression et l'encre

Pour un meilleur rendement d'impression offset, il est conseill  d viter les hautes piles et de bien laisser s cher avant de proc der avec les phases suivantes du travail. Il est conseill  l'utilisation d'encre oxydatives ou quick-set de haute qualit . Si la machine offset est  quip e d'un dessiccateur IR il est conseill  de l'utiliser.

CERTIFICATIONS

GRAMMAGE	 WITHOUT OPTICAL BLEACHINGS	 PH NEUTRAL	 HEAVY METAL ABSENCE	 RECYCLABLE	 LONG LIFE	 EN 71/3	 FSC RECYCLED	 100% RECYCLED	 NOT DEINKED
120gsm	ECF	—	—	●	—	—	●	—	—

LÃ©gende

- prÃ©sent
- ▮ Partiel
- Absent