


VELVET – V67 VI



Collection: PrĂŞt-Ă -porter
Gamme: Velvet
CouleurTabac

GRAMMAGE	FORMATVERSE DE MACI	VERSO MINIMUM DE COMMAN	CONDITIONNEMENT
160gsm	Foglio 70cmx100cm 100	Naturale	100Fogli Foglio

Fiche technique

Techniques d'impression

Imprimabilit  S rigraphique: bonne
Imprimabilit    chaud: bonne
Imprimabilit    sec: bonne
Oxydabilit  d'impression: 0

R sistance   l'abrasion

R sistance   l'abrasion: alta
R sistance   l'humidit : moyenne

Notes pour l'impression et l'encre

Pour un meilleur rendement d'impression offset, il est conseill  d viter les hautes piles et de bien laisser s cher avant de proc der avec les phases suivantes du travail. Il est conseill  l'utilisation d'encre oxydatives ou quick-set de haute qualit . Si la machine offset est  quip e d'un dessiccateur IR il est conseill  de l'utiliser.

CERTIFICATIONS

GRAMMAGE



160gsm

ECF

—



—

—



—

—

LÃ©gende

● prÃ©sent

◐ Partiel

— Absent