



Collezione: pret a porter
Cartella: Opaques
Colore: Nero
Tipo di goffratura: Geometrici
Texture: Trapunto
Tipo di texture: 143

GRAMMATURA	FORMATO	SENSO FIBR.	RETRO	ORDINE MINIMO	ALLESTIMENTO
190gsm	Foglio 72cmx102cm	102	Nero	125Fogli	Foglio

SCHEDA TECNICA

TECNICHE DI STAMPA

Stampabilità Serigrafica: ottima
Stampabilità a caldo: ottima
Verniciatura UV: ottima
Ossidabilità stampa: 1

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Resistenza all'abrasione: alta
Resistenza umido: media/alta

NOTE PER LA STAMPA ED INCHIOSTRI

Per una migliore resa di Stampa Offset, si consiglia di evitare alte pile e di lasciar asciugare bene prima di procedere con le fasi successive di lavorazione. Si raccomanda l'uso di inchiostri ossidativi o quick-set di alta qualità. Se la macchina Offset è provvista di un essiccatore IR se ne consiglia l'uso.

OSSIDABILITÀ STAMPA

La stampa a caldo in oro, argento o metalli su carte nere può generare, in caso di particolari condizioni climatiche caldo-umide o di utilizzo di film non idonei, fenomeni di ossidazione o marezza della stampa. In questo caso si suggerisce l'utilizzo di materiale NO-OX (anti-ossidante) disponibile su richiesta

CERTIFICAZIONI

GRAMMATURA



PH
NEUTRAL



∞
LONG LIFE



190gsm

ECF



Legenda

- presente
- ◐ parziale
- assente